



EXCLUSIVE
WALLPAPER



TECHNICAL MANUAL

NEW

LONDONARTGLASS





**AMBIENTI BAGNATI
CON ACQUA
BATTENTE
INTERNO DOCCIA
RETRO LAVANDINI**

**WET ENVIRONMENTS,
WITH WATER JETS
INSIDE THE SHOWER
BEHIND WASH
BASINS**

**ВЛАЖНЫЕ ЗОНЫ
ПОМЕЩЕНИЙ В
ПРЯМОМ КОНТАКТЕ С
ВОДОЙ
ДУШЕВАЯ КАБИНА
МОЙКИ**

**AMBIENTES
MOJADOS CON AGUA
A CHORRO
INTERNO DE DUCHA
PARTE POSTERIOR
LAVABOS**

**ENVIRONNEMENTS
HUMIDES AVEC EAU
STAGNANTE
INTÉRIEUR DE LA
DOUCHE
ARRIÈRE DES
LAVABOS**

**NASSBEREICHE MIT
WASSERSTRAHLEN
INNENBEREICH
DUSCHE
HINTER
WASCHBECKEN**



WATERPROOFING

LONDONARTGLASS

**MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE
DA APPLICARE DOPO AVER PREPARATO IL FONDO**


**LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE
TO BE APPLIED AFTER PREPARING THE BASE**

**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ГРУНТОВКА НАНОСИТСЯ
ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ**

**MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE QUE SE
APLICA DESPUÉS DE HABER PREPARADO EL FONDO**

**MEMBRANE LIQUIDE IMPERMÉABLE
À APPLIQUER APRÈS LA PRÉPARATION DU FOND**

**WASSERABWEISENDE FLÜSSIGMEMBRAN NACH DER
AUFBEREITUNG DES UNTERGRUNDS AUFZUTRAGEN**



Applicare con spatola liscia di due strati di membrana impermeabilizzante, il primo a rasare e dopo circa 3-4 ore un secondo strato con spessore di circa 1-1,5 mm. avendo cura di stendere il prodotto il più liscio possibile, senza increspature.

Apply two layers of waterproofing membrane with a smooth trowel, the first levelled off and after about 3-4 hours a second layer with a thickness of about 1-1.5 mm. taking care to spread the product as smooth as possible, without ripples.

Гладким шпателем нанести два слоя гидроизоляционной грунтовки. Первый слой тонко разгладить, второй слой через 3-4 часа толщиной примерно 1-1,5 мм. Как можно более выровнять продукт, избегая неровностей.

Dopo 24-48 ore, procedere con l'applicazione del wallpaper consultando il manuale tecnico "Fiber Glass".

After 24-48 hours, apply the wallpaper referring to the "Fiber Glass" installation manual.

Через 24-48 часов приступите к поклейке обоев, воспользовавшись руководством по установке «Fiber Glass».

Aplique dos capas de membrana impermeabilizando con la espátula, el primero al ras y al cabo de 3-4 horas la segunda capa con un espesor de 1-1,5 mm, procurando extender el producto lo más liso posible, sin encrespaduras.

Appliquez avec une truelle lisse deux couches de membrane d'étanchéité, la première à raser et après environ 3-4 heures une deuxième couche d'une épaisseur d'environ 1-1,5 mm en prenant soin d'étaler le produit aussi lisse que possible, sans ondulations.

Mit einer glatten Spachtel zwei Schichten der Abdichtungsmembran auftragen, die erste Schicht glatt streichen und nach ca. 3-4 Stunden eine zweite Schicht mit einer Dicke von ca. 1-1,5 mm auftragen; darauf achten, dass das Produkt so glatt wie möglich und ohne Wellen verteilt wird.

Después de 24-48 horas, proceder con la aplicación del wallpaper consultando el manual de instalación "Fiber Glass".

24-48 heures après, procéder à l'application du wallpaper en consultant le manuel d'installation «Fiber Glass»

Nach 24-48 Stunden mit dem Anbringen des Wallpapers entsprechend der Angaben im Installationshandbuch „Fiber Glass“ fortfahren.

**PRODOTTO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE POLIACRILICHE
DA APPLICARE DOPO L'INSTALLAZIONE DELLA FIBER GLASS**

**POLYACRYLIC RESIN-BASED SINGLE-COMPONENT PRODUCT
TO BE APPLIED AFTER INSTALLING THE FIBER GLASS**

**ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОВЫХ СМОЛ,
НАНОСИТСЯ ПОСЛЕ УКЛАДКИ СТЕЛОВОЛОКОННОЙ ТКАНИ**

**PRODUCTO DE UN SOLO COMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIACRÍICAS
PARA APLICAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL FIBER GLASS**

**PRODUIT MONOCOMPOSANT À BASE DE RÉSINES POLYACRYLIQUES
À APPLIQUER APRÈS LA MISE EN PLACE DE LA FIBRE DE VERRE**

**MONOKOMPONENTEN-PRODUKT AUF POLYACRYLHARZBASIS NACH
DER BESCHICHTUNG MIT FIBERGLAS AUFZUTRAGEN**

Il film che si presenta dopo la fase di coalescenza e di reticolazioni presenta le seguenti caratteristiche:

- elevate proprietà di ancoraggio sui vari supporti;
- ottime proprietà meccaniche
- ottima resistenza all'abrasione
- buona resistenza ai solventi
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico
- assenza di gocciolamento fino a indurimento avvenuto
- alta bagnabilità del poro
- eccellente durezza superficiale.

After the coalescence and cross-linking phase, the film features the following characteristics:

- high anchoring properties on different supports;
- excellent mechanical properties;
- excellent resistance to abrasion;
- good resistance to solvents;
- excellent resistance to weather conditions
- good resistance to ethyl alcohol;
- no dripping up to complete hardening;
- excellent pore wetting;
- excellent surface hardness.

Пленка, образованная после коалесценции и сшивания, имеет следующие характеристики:

- высокая степень сцепления с различными основами
- отличные механические свойства
- стойкость к истиранию
- хорошая устойчивость к растворителям
- отличная устойчивость воздействию внешних климатических факторов
- хорошая стойкость к этиловому спирту
- отсутствие подтеков до полного затвердевания
- высокая смачиваемость пор
- отличная поверхностная твердость

La película de resina que aparece después de la fase de coalescencia y reticulación presenta las siguientes características:

- potentes propiedades de adherencia a varios soportes
- excelentes propiedades mecánicas
- excelente resistencia a la abrasión
- buena resistencia a los disolventes
- excelente resistencia a los agentes atmosféricos
- gran resistencia frente al alcohol etílico
- no gotea hasta que se endurece
- alta humectabilidad de poros
- excelente dureza superficial

Le film qui se forme après la phase de coalescence et de réticulation présente les caractéristiques suivantes :

- hautes propriétés d'ancrage sur les différents supports
- excellentes propriétés mécaniques
- excellente résistance à l'abrasion
- bonne résistance aux solvants
- excellence résistance aux agents atmosphériques
- bonne résistance à l'alcool éthylique
- pas d'écoulement jusqu'au durcissement
- grande mouillabilité du pore
- excellente dureté de surface

Die Schicht weist nach der Koaleszenz- und Vernetzungsphase folgende Merkmale auf:

- hohe Haftung auf den verschiedenen Untergründen
- ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
- ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- gute Beständigkeit gegen Ethanol
- Tropffreiheit bis zur Aushärtung
- Hohe Benetzbarkeit der Poren
- ausgezeichnete Oberflächenhärte



LONDONARTGLASS

**PRODOTTO MONOCOMPONENTE
A BASE DI RESINE POLIACRILICHE
DA APPLICARE DOPO L'INSTALLAZIONE
DELLA FIBER GLASS**

Il prodotto va applicato in due mani.

Pulire bene con panno in microfibra eventuali residui polverosi presenti sulla superficie da trattare.

Agitare bene la confezione e versare in apposita bacinella pulita il quantitativo del prodotto necessario per il trattamento della superficie (il prodotto essendo monocomponente non è soggetto a catalizzazione/indurimento).

Applicare con rullo a pelo corto e/o pennello (incrociando le rullate) la prima mano del prodotto considerando un consumo di circa 120 gr/mq.

Dopo 2 ore (verificare che il prodotto steso precedentemente sia asciutto al tatto) ed entro le 12 ore applicare la seconda mano del prodotto con le stesse modalità della prima mano. Se l'applicazione della seconda mano sarà fatta dopo le 12 ore si rende necessaria un leggera carteggiatura con carta grana 120.

Per la seconda mano il consumo sarà di circa 80 gr/mq.

Al termine dell'applicazione il prodotto eventualmente avanzato dovrà essere riposto nella sua confezione e chiuso ermeticamente.

Dopo 24 ore la superficie trattata sarà idonea al contatto con l'acqua.

AVVERTENZE

La temperatura degli ambienti dovrà essere fra 18° e 24°.

Il rullo usato potrà essere riutilizzato dopo lavaggio con abbondante acqua.

Se ben applicato il prodotto non presenterà fenomeni di gocciolamento e visibilità delle rullate.

**POLYACRYLIC RESIN-BASED
SINGLE-COMPONENT PRODUCT
TO BE APPLIED AFTER INSTALLING THE
FIBER GLASS**

The product is to be applied with two coats.

Remove any dust residue from the surface to be treated using a microfibre cleaning cloth.

Shake well and pour the product needed to treat the surface into a clean bucket (this is a single-component product that is not subject to catalysing/curing).

Use a short bristle roller and/or brush to apply (roll across) the first coat of product considering a consumption of approximately 120 g/sq. m.

After 2 hours, check that the product is dry to the touch and apply the second coat of product following the same procedure within 12 hours. If the application of the second coat is made after 12 hours, the surface needs to be sanded with 120-grit paper.

The second coat will require about 80 g/sq. m of product

Store any leftover paint in the original container which should be hermetically closed.

After 24 hours, the treated surface will be suitable for contact with water.

WARNINGS

The temperature of the rooms must be between 18° and 24° C.

The roll can be reused after washing it with water.

If properly applied, the product will not show dripping or signs of rolls.

**ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА
ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОВЫХ СМОЛ,
НАНОСИТСЯ ПОСЛЕ УКЛАДКИ
СТЕКЛОВОЛОКОННОЙ ТКАНИ**

Наносить продукт в два слоя.

Хорошо очистить обрабатываемую поверхность при помощи ткани из микрофибры от любых остатков пыли.

Хорошо встряхнуть упаковку и налить в чистую емкость количество состава, необходимое для обработки поверхности (будучи однокомпонентным, материал не подвержен катализу / затвердению).

Нанести первый слой при помощи валика с коротким ворсом и/или кистью (движениями крест-накрест) с учетом расхода примерно 120 г/кв.м.

Через 2 часа (проверить, чтобы нанесенный слой был сухим при касании) и не позднее, чем в течение 12 часов, нанести второй слой состава таким же способом, как и первый. Если второй слой будет наноситься позднее, чем через 12 часов, необходимо будет выполнить легкую шлифовку наждачной бумагой с зерном 120.

Для второго слоя расход будет составлять примерно 80 г/кв.м.

Если после нанесения имеется остаток материала, его необходимо вылить обратно в упаковку и герметически закрыть.

Через 24 часа обработанная поверхность готова к соприкосновению с водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Температура в помещениях должна быть от 18° до 24°.

Валик можно использовать повторно, промыв его обильным количеством воды.

При правильном применении состава подтеков и видимых следов от валика не будет.



BLue
GLASS FINISH

step
02

PRODUCTO DE UN SOLO COMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIACRÍLICAS PARA APLICAR DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL FIBER GLASS

El producto se aplica en dos manos.

Limpie los restos de polvo de la superficie con un paño de microfibra. Agite bien el envase y vierta la cantidad de resina necesaria para el tratamiento de la superficie en un recipiente limpio (la resina monocomponente no presenta catálisis/endurecimiento). Aplique la primera capa de resina con un rodillo de pelo corto y/o un cepillo (cruzando los rollos) utilizando aproximadamente 120 gr/m² del producto. Después de 2 horas (verifique que el producto aplicado previamente esté seco al tacto) y 12 horas más tarde, aplique la segunda mano del producto de la misma manera que la primera capa. Si la aplicación de la segunda capa se realiza después de 12 horas, será necesario realizar un ligero lijado con papel de lija 120. Para la segunda mano, deberá emplear aproximadamente 80 gr/m² del producto. Al finalizar la aplicación, el producto restante deberá ser devuelto en su envase y cerrarse de forma hermética. Después de 24 horas, la superficie tratada estará lista para el contacto con el agua.

ADVERTENCIAS

La temperatura ambiente debe estar entre 18 °C y 24 °C. El rodillo usado puede reutilizarse después de ser lavado con abundante agua. Si se aplica correctamente, el producto no presentará goteo ni marcas de rodillo visibles.

PRODUIT MONOCOMPOSANT À BASE DE RÉSINES POLYACRYLIQUES À APPLIQUER APRÈS LA POSE DE LA FIBRE DE VERRE

Le produit doit être appliqué en deux couches.

Bien nettoyer avec un chiffon en microfibras tout éventuel résidu poussiéreux sur la surface à traiter. Bien agiter l'emballage et verser la quantité de produit nécessaire pour le traitement de surface dans un récipient propre (le produit étant un monocomposant, il n'est pas sujet à catalyse / durcissement). Appliquer au rouleau à poils courts et/ou au pinceau (en croisant les passages) la première couche du produit en considérant une consommation d'environ 120 g/m². Après 2 heures (vérifier que le produit préalablement étalé est sec au toucher) et endéans les 12 heures, appliquer la deuxième couche du produit de la même manière que la première couche. Si la deuxième couche est appliquée après 12 heures, un léger ponçage avec du papier grain 120 est nécessaire. Pour la deuxième couche, la consommation sera d'environ 80 g/m². À la fin de l'application, tout produit avancé doit être placé dans son emballage et scellé hermétiquement. Après 24 heures, la surface traitée sera apte au contact avec l'eau.

AVERTISSEMENTS

La température ambiante doit être comprise entre 18° et 24°. Le rouleau usagé peut être réutilisé après avoir été lavé avec beaucoup d'eau. S'il est correctement appliqué, le produit ne présentera pas de phénomènes de coulure et de visibilité des passages.

MONOKOMPONENTEN-PRODUKT AUF POLYACRYLHARZBASIS NACH DER BESCHICHTUNG MIT FIBERGLAS AUFZUTRAGEN

Das Produkt muss in zwei Schichten aufgetragen werden.

Mit einem Mikrofasertuch etwaige Pulverrückstände von der zu behandelnden Oberfläche gründlich entfernen. Den Behälter gut schütteln und die erforderliche Produktmenge für die Behandlung der Oberfläche in eine saubere Schüssel schütten (da das Produkt eine Monokomponente ist, katalysiert/härtet es nicht). Mit einer Kurzhaarwalze und/oder einem Pinsel (Kreuzweise die Rollenbahnen ziehen) die erste Schicht des Produkts auftragen, für die ein Verbrauch von etwa 120 g/m² einberechnet werden muss. Nach 2 Stunden (überprüfen, ob sich das zuvor aufgetragene Produkt trocken anfühlt) oder innerhalb von 12 Stunden die zweite Schicht des Produkts auf dieselbe Weise wie die erste Schicht auftragen. Wird die zweite Schicht nach 12 Stunden aufgetragen, muss die Fläche mit Schleifpapier mit 120 Körnung angeschliffen werden. Für die zweite Schicht beträgt der Verbrauch etwa 80 g/m². Das eventuell nach der Auftragung übrig gebliebene Produkt muss in seiner Verpackung hermetisch verschlossen gelagert werden. Nach 24 Stunden darf die behandelte Oberfläche mit Wasser in Kontakt kommen.

HINWEISE

Die Umgebungstemperatur muss zwischen 18 und 24°C liegen. Die benutzte Walze kann nach der Säuberung mit reichlich Wasser wiederverwendet werden. Bei korrekter Auftragung des Produkts sind keine Tropfen oder Walzenspuren sichtbar.



**AVVERTENZE
WARNINGS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

PIATTI DOCCIA E VASCHE

Proteggere il piatto doccia o la vasca lasciando 3 mm di spazio tra nastro adesivo e parete. Si procede applicando la resina anche sopra il nastro adesivo in modo da evitare infiltrazioni nel punto di contatto tra piatto doccia / vasca e il muro. Dopo aver resinato rimuovere subito il nastro adesivo.

SHOWER TRAYS AND BATH TUBS

Protect the shower tray or the bath tub by leaving a 3 mm gap between the adhesive tape and the sides. Continue by also applying resin above the adhesive tape so as to avoid seepage at the point of contact between the shower tray/bath tub and the wall. After treating with resin immediately remove the adhesive tape.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ И ВАННЫ

Закрывать душевой поддон или ванну, оставить 3 мм между клейкой лентой и стеной. Наносить продукт также поверх клейкой ленты, чтобы избежать проникновения воды в местах соединения между душевым поддоном/ванной и стеной. После нанесения сразу же снять клейкую ленту.

TUBATURE

Per evitare infiltrazioni, applicare la resina anche intorno alle tubature.

PIPES

To avoid seepage, also apply resin around the pipes.

ТРУБОПРОВОДЫ

Во избежание проникновения воды наносить продукт также вокруг труб.

A LAVORO FINITO SIGILLARE SEMPRE CON SILICONE ANTIMUFFA:

- successivi interventi come fori o tagli;
- tubi, rosette di protezione, maschere, mobili, lavabi e sanitari;
- il perimetro, nel punto di contatto tra parete e pavimento, parete decorata e parete non decorata.

ONCE THE WORK IS FINISHED ALWAYS SEAL THE FOLLOWING WITH ANTI-MOULD SILICON SEALANT:

- subsequent work such as holes or cuts;
- pipes, protective washers, screens, furniture, wash basins and bathroom fixtures;
- the edging, at the point of contact between the wall and flooring, decorated wall and undecorated wall.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕГДА НАНОСИТЬ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ОТ ПЛЕСЕНИ:

- при последующих работах для выполнения отверстий или резки;
- трубы, защитные шайбы, маски, мебель, раковины и унитазы;
- по периметру, в точке соприкосновения между стеной и полом, декорированная стена и недекорированная стена.

**ADVERTENCIAS
AVERTISSEMENTS
ACHTUNG**

PLATOS DUCHA Y BAÑERAS

Proteja el plato de la ducha o la bañera dejando 3 mm de espacio entre la cinta adhesiva y la pared. Se procede aplicando también la resina encima de la cinta adhesiva a fin de evitar infiltraciones en el punto de contacto entre el plato de la ducha / bañera y la pared. Después de haber aplicado la resina, quite enseguida la cinta adhesiva.

TUBOS

Para evitar infiltraciones aplique la resina también alrededor de los tubos.

UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO, SELLE SIEMPRE CON SILICONA ANTIMOHO:

- intervenciones sucesivas como agujeros o cortes;
- tubos, rosetas de protección, máscaras, muebles, lavabos y sanitarios;
- el perímetro, en el punto de contacto entre la pared y el suelo, pared decorada y no decorada.

BACS À DOUCHE ET BAIGNOIRES

Protégez le bac à douche ou la baignoire en laissant 3 mm d'espace entre le ruban adhésif et le mur. La résine est également appliquée sur le ruban adhésif afin d'éviter l'infiltration au point de contact entre le bac à douche / la baignoire et le mur. Après avoir appliqué la résine, retirez immédiatement le ruban adhésif.

TUYAUTERIE

Pour éviter les infiltrations, appliquez également la résine autour de la tuyauterie.

LE TRAVAIL TERMINÉ, SCHELLEZ AU SILICONE ANTI-MOISSURES :

- interventions ultérieures telles que des trous ou des coupures ;
- tuyaux, rosaces de protection, masques, meubles, lavabos et appareils sanitaires ;
- le périmètre, au point de contact entre le mur et le sol, le mur décoré et le mur non décoré.

DUSCHTASSEN UND WANNEN

Schützen Sie die Duschtasse oder die Wanne und lassen Sie 3 mm Abstand zwischen Klebeband und Wand. Das Harz wird auch über das Klebeband aufgetragen, um ein Eindringen an der Kontaktstelle zwischen der Duschtasse / Wanne und der Wand zu vermeiden. Nach dem Aushärten entfernen Sie sofort das Klebeband.

LEITUNGEN

Um Infiltrationen zu vermeiden, tragen Sie das Harz auch um die Leitungsrohre auf.

WENN DIE ARBEITEN ABGESCHLOSSEN SIND, VERSIEGELN SIE IMMER MIT ANTI-SCHIMMEL-SILIKON:

- alle nachfolgenden Eingriffe, wie Bohrlöcher oder Einschnitte;
- Rohre, Schutzrosetten, Masken, Möbel, Waschbecken und Sanitäreinrichtungen;
- der Umfang, in der Kontaktstelle zwischen Wand und Boden, dekorierte Wand und unbemalte Wand.

DATI TECNICI

Prodotto monocomponente

VISCOSITÀ BROOKFIELD A 20°C	6900 CPS
VISCOSITÀ FORD A 20°C DOPO CATALISI	/
RESIDUO SECCO (VERNICE)	38%
FUORI POLVERE A 20°C 60% U.R.	30-40 MINUTI
MANEGGIABILE ALL'ARIA 20°C 60% U.R.	2-3 ORE
ESSICAZIONE TOTALE A 20°C 60% U.R.	24 ORE
ESSICAZIONE FORZATA A 40-45°C	2 ORE
STABILITÀ ALLA LUCE	ECCELLENTE
CARTEGGIO	DOPO 24 ORE A 20°C
SOVRAPPLICAZIONE	SENZA CARTEGGIARE DOPO 60-90 MINUTI
STOCCAGGIO	A 20°C 8 MESI NELL'IMBALLO SIGILLATO
NOTE GENERALI	AGITARE SEMPRE IL PRODOTTO PRIMA DI UTILIZZARLO. CONSERVARE IN UN LUOGO ASCIUTTO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA I 15°C ED I 25°C

Contiene: N-BUTYL METHACRYLATE.
Può provocare una reazione allergica.
Miscela di: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil propionil-x-idrossipoli(ossietilene).
a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terz-butil-4-idrossifenil).

LEGGERE LE INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE.
PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE
EUH210 Scheda dati sicurezza disponibile su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Agitare bene prima dell'uso.
Applicare con rullo pelo raso/corto e pennello.
Rapporto miscelazione: - Consumo: 0,100 kg/mq
Pot-life: - Secco al tatto: 40/60min
Ricopertura: 2ore
Condizioni per l'utilizzo:
Temperature comprese tra 15°C e 25°C.

NB: Per maggiori informazioni consultare scheda tecnica o di sicurezza.

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.

DATOS TÉCNICOS

VISCOSIDAD BROOKFIELD A 20 °C	6900 CPS
VISCOSIDAD FORD A 20 °C DESPUÉS DE LA CATÁLISIS	/
RESIDUO SECO (PINTURA)	38%
FUORI POLVERE A 20°C 60% U.R.	30-40 MINUTOS
MANIPULABLE AL AIRE LIBRE 20 °C 60 % U.R.	2-3 HORAS
SECADO TOTAL A 20 °C 60 % U.R.	24 HORAS
SECADO FORZADO A 40-45 °C	2 HORAS
ESTABILIDAD FRENTE A LA LUZ	EXCELENTE
LIJADO	DESPUÉS DE 24 HORAS A 20 °C
REVESTIMIENTO	SIN LIJAR DESPUÉS DE 60-90 MINUTOS
ALMACENAMIENTO	A 20 °C 8 MESES EN EL RECIPIENTE SELLADO
NOTAS GENERALES	AGITAR SIEMPRE EL PRODUCTO ANTES DE USAR. CONSERVAR EN UN LUGAR SECO A UNA TEMPERATURA ENTRE 15 °C Y 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость по Брукфильду при 20°C	6900 Cps
Вязкость (чашка Форда) при 20°C после катализа	/
Сухой остаток (краска)	38%
Высыхание от пыли при 20°C 60% относительной влажности	30/40 минут
Высыхание на отлив при 20°C 60% относительной влажности	2/3 часа
Полное высыхание при 20°C 60% относительной влажности	24 часа
Принудительная сушка при 40-45°C	2 часа
Светостойкость	Отличная
Шлифуемость	Через 24 часа при 20°C
Повторное нанесение	Без шлифовки через 60-90 минут
Хранение	при 20°C 8 месяцев в закрытой упаковке
Общие замечания	Обязательно всегда встряхивать перед использованием. Хранить в сухом месте при температуре от 15°C до 25°C

Las indicaciones proporcionadas se basan en el estado actual de nuestras experiencias tanto prácticas como de laboratorio, y pueden considerarse fiables. Sin embargo no podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos como consecuencia de aplicaciones incorrectas.

Приведенные данные основаны на текущем состоянии наших знаний о продукте, практических и лабораторных исследований и могут считаться достоверными. Однако мы не несем ответственность за результаты, полученные в результате неправильного применения.

Single-component product

Contains: N-BUTYL METHACRYLATE.
May cause allergic reactions.
Mixture of: a-3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl] propionyl-x-hydroxypoly (oxyethylene).
a-3- [3- (2H-benzotriazol-2-yl) -5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl].

SEE THE INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER.
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
EUH210 Safety data sheet available on request.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Shake well before use.
Apply with a short-bristle roller and a brush.
Mixing ratio: - Consumption: 0.100 kg / sq. m
Pot-life: - Dry to the touch: 40 / 60min
Recoating: 2 hours
Application conditions:
At temperatures comprised between 15° C and 25° C.

NB: For further information,
please refer to the safety data sheet.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BROOKFIELD VISCOSITY AT 20° C	6900 CPS
FORD VISCOSITY AT 20° C AFTER CATALYSIS	/
DRY RESIDUE (PAINT)	38%
DRY DUST-FREE AT 20° C 60% RH	30-40 MINUTES
CAN BE HANDLED AT 20° C 60% RH	FOR 2-3 HOURS
TOTAL DRYING AT 20° C 60% RH	24 HOURS
FORCED DRYING AT 40-45° C	2 HOURS
LIGHT STABILITY	EXCELLENT
SANDING	AFTER 24 HOURS AT 20° C
OVERCOATING	WITHOUT SANDING AFTER 60-90 MINUTES
STORAGE	AT 20° C: 8 MONTHS IN A SEALED PACKAGING
GENERAL NOTES	ALWAYS SHAKE THE PRODUCT BEFORE USE. STORE IN A DRY PLACE AT A TEMPERATURE COMPRISED BETWEEN 15° C AND 25° C

The indications given are based on our current experience, both practical and in the laboratory, and can be considered reliable. However we cannot take responsibility for the results obtained in case of incorrect applications.

DONNÉES TECHNIQUES

VISCOSITÉ BROOKFIELD À 20°C	6900 CPS
VISCOSITÉ FORD À 20°C APRÈS CATALYSE	/
RÉSIDU SEC (PEINTURE)	38 %
HORS POUSSIÈRE À 20°C 60% H.R.	30-40 MINUTES
MALLÉABILITÉ À L'AIR 20°C 60% H.R.	2-3 HEURES
SÉCHAGE TOTAL À 20°C 60% H.R.	24 HEURES
SÉCHAGE FORCÉ À 40-45°C	2 HEURES
STABILITÉ À LA LUMIÈRE	EXCELLENTE
PONÇAGE	APRÈS 24 HEURES À 20°C
RECOURVEMENT	SANS PONÇAGE APRÈS 60-90 MINUTES
STOCKAGE	À 20°C 8 MOIS DANS L'EMBALLAGE SCELLÉ
REMARQUES GÉNÉRALES	TOUJOURS AGITER LE PRODUIT AVANT DE L'UTILISER. CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC À UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 15°C ET 25°C

TECHNISCHE DATEN

VISKOSITÄT BROOKFIELD BEI 20°C	6900 CPS
VISKOSITÄT FORD BEI 20°C NACH KATALYSE	/
TROCKENE RÜCKSTÄNDE (LACK)	38 %
TROCKEN UND STAUBFREI BEI 20°C 60 % R.F.	30-40 MINUTEN
HANTIERBARKEIT IN DER LUFT BEI 20°C 60 % R.F.	2-3 STUNDEN
GESAMTTROCKENZEIT BEI 20°C 60 % R.F.	24 STUNDEN
ZWANGSTROCKNUNG BEI 40-45°C	2 STUNDEN
LICHTECHTHEIT	AUSGEZEICHNET
ABSCHLEIFBARKEIT	NACH 24 STUNDEN BEI 20°C
ZWEITE SCHICHT	OHNE ANSCHLEIFEN NACH 60-90 MINUTEN
LAGERUNG	BEI 20°C 8 MONATE IN DER VERSIEGELTEN VERPACKUNG
ALLGEMEINE HINWEISE	DAS PRODUKT VOR DER ANWENDUNG IMMER SCHÜTTELN. AN EINEM TROCKENEN ORT BEI EINER TEMPERATUR ZWISCHEN 15 UND 25°C AUFBEWAHREN.

Les indications fournies sont basées sur le stade actuel de nos expériences, tant pratiques que de laboratoire et peuvent être considérées comme fiables. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas de résultats obtenus à la suite d'applications incorrectes.

Die gemachten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer praktischen Erfahrungen sowie der Laborergebnisse und können als zuverlässig angesehen werden. Wir können jedoch keine Verantwortung für die erzielten Resultate übernehmen, die auf falschen Anwendungen beruhen.

SHOWROOM

Via Pontaccio 19, Milan

E milano@londonart.it

T +39 328 62 59 868

HEADQUARTER

Via Migliadizzi 18

36025, Noventa Vicentina

Vicenza - Italy

CONTACT

T +39 0444 760 565

F [facebook.com/londonartwallpaper](https://www.facebook.com/londonartwallpaper)

P [pinterest.com/italianlab](https://www.pinterest.com/italianlab)

E info@londonart.it

W londonartwallpaper.com
londonart.it

No part of this publication may be reproduced by any means without prior consent from the editor, except in instance of review, as permitted by the copyright law.

For permission please write to:
info@londonart.com